
RECOM PARK Kereskedelmi, Szolgáltató és Hulladékkezelő Kft.
1023 Budapest, Ürömi u. 47. Tel.: 1/326-3880; Fax: 1/326-3881
Telephely: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7/a.

Minőségi specifikáció

Gumiőrleménnyel modifikált bitumen

45/80-55 CR

Vizsgálat	Szabvány	Követelmény	45/80-55
Penetráció 25 C°-on 0,1 mm	MSZ EN 1426:2016	45-80	46
Lágyuláspont, legalább C°	MSZ EN 1427:2016	55	62
Kohéziós energia 10 C°-on J/cm ²	MSZ EN 13589:2008 13703:2004	2	6,5
Lobbanáspont, legalább	MSZ EN ISO 2592:2002	235	235
Fraas féle töréspont, legfeljebb C°	MSZ EN 12592:2016	-18	-18
Rugalmas visszaalakulás 25 C°- on, legalább %	MSZ EN 13398:2010	80	84
Tömegváltozás, legfeljebb % m/m	MSZ EN 12607-1:2015	0,5	0,09
Maradó penetráció 25 C°-on, legalább %	MSZ EN 1426:2016	50	68
Lágyuláspont növekedés, legfeljebb C°	MSZ EN 1427:2016	10	8
Rugalmas visszaalakulás 25 C°- on, RTFOT módszer szerint, legalább %	MSZ EN 13398:2010	50	81
Tárolási stabilitás - lágyuláspont különbség, legfeljebb C°	MSZ EN 13399:2010 1427:2016	5	4,8